

Aanbevolen apparatuur

Voor het aanbrengen van Isonatherm GWR Isolerende Coating.

EDITIE 2026

HANDMENDER / MIXER

Een handmenger met verschillende snelheidsniveaus is belangrijk om een constante draaisnelheid te verkrijgen. Mengen op maximaal 300 tpm gedurende enkele minuten, totdat een homogene massa ontstaat die gereed is om te spuiten.

Met de bijgeleverde DIN-cup wordt de viscositeit vastgesteld. De juiste viscositeit is 1225 mPa (DIN EN ISO 2884-2). Voeg eventueel iets gedistilleerd water toe.

Gebruik bij voorkeur een roestvrijstalen mengstaaf of menggarde met naar beneden drukkende schoepen.

AIRLESS SPUITMACHINE

Isonatherm heeft goede ervaring met de **Graco Mark V XT Pro Contractor 19F741**. Merken met gelijke specificaties zijn uiteraard ook geschikt. De gebruikelijke werkdruk is circa 100 bar.

Aanbevolen randapparatuur in combinatie met de Mark V XT voor een goed resultaat: spuitpistool, pompfilter en spuittips zoals hiernaast genoemd.

RANDAPPARATUUR GRACO MARK V XT

Spuitpistool	Graco 19F741
Pompfilter	Graco Lang Zwart 60 Mesh
Spuittip RAC X low pressure	517 geel
Spuittip RAC X low pressure	619 geel
Spuittip RAC X low pressure	315 geel
Spuittip LP 1221 Wide	geel
Werkdruk	circa 100 bar